

SOKRATES® Brusná pasta na dřevo

vodou ředitelný brusný tmel na dřevo



Složení:

SOKRATES® Brusná pasta na dřevo obsahuje pigmenty, plniva a vodní disperzi kopolymeru

Charakteristika:

SOKRATES® Brusná pasta na dřevo je vodou ředitelný tmel na dřevo, je zdravotně nezávadný a neškodný životnímu prostředí. Nezapáchá a neobsahuje rozpouštědla. Výborně mořitelný, díky čemuž tmelené místa nenechávají fleky barevně odlišné od mořeného povrchu, rychle schnoucí, velmi dobře brousitelný, přitom nezanáší brusný papír, univerzálně použitelný na opravy všech typů dřevěných ploch, vhodný pro všechny způsoby mechanického opracování, dlouhodobě skladovatelný bez změny mechanických vlastností.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

❖ Obsah netěkavých složek	76 %
❖ Specifická hmotnost	1,8 g/cm ³

Zasychání:

rychle zasychající

Barevné odstíny:

SOKRATES® Brusná pasta na dřevo se vyrábí v 17 vzájemně mísitelných odstínech

Použití:

Používá se k vytmelení dírek, trhlin a prohlubní ve dřevě, nebo dýze. Velmi lehce se s ním pracuje, rychle schne, vyplňuje velmi dobře bez prasklin a nepropadá se. Povrch upravený SOKRATES® Brusná pasta na dřevo je možné brousit, hoblovat, řezat, vrtat a především mořit.

Není určeno pro přímý styk s potravinami, krmivem a pitnou vodou.

Nanášení:

SOKRATES® Brusná pasta na dřevo se aplikuje stěrkou při minimální teplotě nátěrové hmoty, vzduchu i podkladu +12 °C a to po celou dobu schnutí. Doporučená teplota pro aplikaci: + 18 °C až + 23 °C.

Ředidlo:

voda

Čištění nářadí:

voda

Příklad postupu:

1. Díry, mezery a prohlubně ve dřevě lehce navlhčete vodou
2. Pomocí stěrky vyplňte opravovaná místa tmelem SOKRATES® Brusná pasta na dřevo v odpovídajícím odstínu
3. Hlubší prohlubně tmele několika vrstvami nad sebou.
4. Obal po odebrání tmelu opět dobře uzavřete, zhoustlý tmel naředíte čistou převařenou nebo destilovanou vodou.
5. Po zaschnutí lze tmel brousit, obrábět a lakovat.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Používejte vhodné pracovní rukavice. Při práci nejzte, nepijte a nekuřte. Při zasažení oka vyplachujte proudem čisté vody! V uzavřených prostorách dostatečně větrejte

Likvidace obalů s tekutými zbytky nátěrové hmoty:

Při likvidaci obalů s tekutými zbytky nátěrové hmoty je nutno postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb.

Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.

Poznámka:

Uživatel nese odpovědnost za správné použití pasty, včetně správné aplikace. To znamená, že vždy musí zvážit všechny okolnosti, které mohou ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Distributor Building Plast spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.

Dodatek:

Tyto údaje jsou údaji orientačními, jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokladatelnými vlivy při zpracování. Doporučujeme provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh výrobku. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní podmínky, proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec obsahu tohoto technického listu, nebo údaje odchylovající se od údajů uvedených v tomto technickém listu, vyžadují potvrzení výrobního závodu. Na tyto případy se vztahují všeobecné obchodní podmínky výrobce.

Reklamacce:

Reklamacce barevných odstínů a stupně lesku, bude uznána pouze tehdy, pokud byl před realizací proveden zkušební nátěr a ten byl reklamován. Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Barevné odstíny různých šarží doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě a dokonale rozmíchat. Typ, povrch a barevnost dřeva ovlivňují výsledný odstín nátěru. *Podrobnější informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listě výrobku.*

SOKRATES® Brusná pasta na dřevo je nehořlavý ve smyslu ČSN 65 0201.

Nesmí zmraznout při přepravě a skladování.

Skladujte při teplotách od min. +5 °C až + 25 °C.

Podle podmínek zákona č. 136/2002 si výrobek uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.

Balení: 250 g

ADR/RID – Nepodléhá značení

ČSN EN ISO 9001

Ochrana ovzduší (vyhláška č. 415/2012 Sb.):

Sušina	%	Hustota
		g/cm ³
76		1,8

Kategorie: nezařazeno



Pro firmu:

BUILDING PLAST spol. s r.o.

Nádražní ulice 786

503 51 Chlumec nad Cidlinou, CZ

tel.: +420 495 489 000

email: info@barvy-sokrates.cz

http://www.barvy-sokrates.cz



Vyrobil:

Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co. KG,

Otto-Scheugenpflug-Straße 2

Offenbach/M DE

tel.: 069/89007 - 0

fax: 069/89007-143

email: info@clou.de

http://www.clou.de