

LAZURA NA PLOTY



CERTIFIKACE:

Lazura na ploty je v rámci nátěrového systému certifikován pro stavebnictví a schválen pro venkovní a vnitřní prostředí. Lazura na ploty splňuje ČSN EN 71-3+A1 (říjen 2021), Bezpečnost hraček – část 3: Migrace určitých prvků.

Složení:

Směs pigmentů ve vodné disperzi zvláště odolného pojiva na venkovní prostředí s přísadou speciálních aditiv.

Charakteristika:

LAZURA NA PLOTY je polotransparentní lazura určená k HOBBY použití pro venkovní a vnitřní nátěry dřevěných podkladů. Nátěr se vyznačuje výborným barevným účinkem s maximální světlostalostí anorganického pigmentu a dokonalým dekorativním efektem. Nátěrová hmota je bezpečná pro životní prostředí – rostliny a zvířata. Neobsahuje biocidy pro ochranu dřevěného podkladu.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

❖ Obsah netěkavých složek	od 13 %
❖ Výtoková doba z pohárku ISO Φ 6 mm/23 °C	od 10 s
❖ Spotřeba na jeden nátěr	100 – 125 g/m ²
❖ Vydatnost (jeden nátěr)	10 - 12 m ² /1 kg
❖ Roztíratelnost - stupeň	1
❖ Specifická hmotnost do	1,02 g/cm ³
❖ pH	od 7,50

Zasychání:

❖ Pro manipulaci	do 2 hod.
❖ Další nátěr	do 4 hod.

Vlastnosti zaschlého nátěru:

❖ Lesk	matný
❖ Kryvost	polotransparentní
❖ Přilnavost mřížkovým řezem	1
❖ Tvrdost kyvadlem	neuvádí se
❖ Odolnost při ohybu přes trn	neuvádí se

Barva není určena pro přímý styk s potravinami, krmivý a pitnou vodou!

Barevné odstíny: Palisander, Oregonská pinie – polotransparentní.
Barevný odstín lze doplnit.

Bezpečnostní a technický list: jsou k dispozici na vyžádání, nebo www.barvy-sokrates.cz

Použití:

LAZURA NA PLOTY je určena k nátěrům dřevěných nestabilních konstrukcí, jako jsou jednoduché dřevěné ploty, kůlny, přístřešky na nářadí nebo pro zvířata, kde chrání neopracované dřevo před nepříznivými vlivy venkovního prostředí. Je určena k použití na nové neopracované dřevo, nebo dřevo ošetřené podobným prostředkem. **Hladký ohoblovaný, nebo jinak upravený povrch je nutné před použitím zdrsňit vhodným skelným papírem – č. 60. Není určena pro aplikace se zvýšenými nároky.**

K ošetření neopracovaného dřeva a získání požadovaného odstínu stačí nanést jeden nátěr. Pokud je třeba docílit sytý odstín, nebo zvýšit stupeň ochrany proti povětrnosti, je vhodné aplikovat více vrstev. **Doporučujeme 2 vrstvy. Lazura se dále neředí!**

Nanášení:

Dřevěný podklad určený pro ošetření Lazurou na ploty musí být řádně čistý, zbavený všech mastnot, předchozích nátěrů a zdrsňený.

Teplota podkladu, nátěrové hmoty a prostředí musí být minimálně + 10 °C a to i po celou dobu schnutí. Doporučená teplota je + 18 až + 23°C

Aplikace se provádí vhodným plochým štětcem v rovnoměrných podélných nátěrech s vydatností cca 1kg lazury na 10 - 12 m² plochy v časových odstupech 4 až 6 hodin. Při jiném způsobu aplikace musí být lazura z povrchu stahována štětcem do rovnoměrných vrstev.

Ředidlo: Voda.

Čištění nářadí:

Vodou, zaschlou lze odstranit organickými ředidly.

Příklad nátěrového postupu:

Před použitím velmi důkladně rozmíchejte celý obsah obalu!

1. Dokonalé očištění a odmaštění povrchu
2. 1x nátěr LAZURA NA PLOTY, 10 - 12 m²/kg Zasychání dle teploty 4 – 6 hodin
3. Dle potřeby přebroušení brusným papírem č. 120– 150.
4. 1x nátěr LAZURA NA PLOTY 10 - 12 m²/kg

Kvalita a vlastnosti dřeva

1. Dřevo svou kvalitou musí splňovat podmínky ČSN pro daný typ výrobku. Zejména pak: vlhkost dřeva musí být v rozmezí 8 - 12 %, dřevo nesmí vykazovat stopy napadení dřevokaznými houbami a oxidacemi.
Povrch dřeva musí být řádně očištěn, zejména nesmí být znečištěn oleji, mazadly, silikonovými tmely a podobně. Na povrchu dřeva nesmí být prach.
Používané tmely před aplikací odzkoušejte individuálně.

2. Borové dřevo musí být dokonale zbaveno všech výronů pryskyřic, smůly a podobně.

Borová a modřínová dřeva, která vykazují vysoký obsah pryskyřic, jsou nevhodná.

3. Musí být dodržen celý nátěrový systém dle technického listu. Jednotlivé vrstvy musí být nanášeny rovnoměrně po celé ploše.

Mezi jednotlivými nátěry musí být ponechán časový odstup 4 – 6 hodin.

V exteriéru a ve vlhkém prostředí, kde může hrozit napadení dřeva dřevokaznými houbami, je vhodné podklad předem ošetřit biocidním přípravkem **Lignofix E-profí**. Následný nátěr Lazury na ploty se provádí až po 48 hodinách po aplikaci Lignofixu

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Dodržujte aplikační pokyny a základní hygienická pravidla. Při práci používejte vhodné pracovní rukavice, pracovní oděv a ochranné brýle. **V uzavřených prostorech dostatečně větrejte,** nebo použijte vhodný respirátor. Při zasažení očí vypláchněte dostatečně vodou. **V případě potřeby vyhledejte lékaře. Obal s sebou!** Znečištěnou pokožku nátěrovou hmotou, omyjte ještě před zaschnutím vodou a mýdlem.

Skladujte mimo dosahu dětí!

Bezpečnostní list a Technický list jsou k dispozici na vyžádání, nebo: www.barvy-sokrates.cz

Opatření při úniku nátěrové hmoty

Zamezte úniku do vodních toků a zamezte kontaminaci podzemních vod. Vyteklou nátěrovou hmotu odstraňte vhodnou absorbční látkou – Wapex, nebo jiným vhodným savým prostředkem. Uložte do sběrné nádoby a odevzdejte na skládku nebezpečných odpadů.

Pozor: nábytkové a podlahové oleje mohou způsobit samovznícení znečištěných hořlavých textilií a dřevěných pilin. Ty vždy ve sběrné nádobě zalévejte vodou!

Likvidace obalů s tekutými zbytky nátěrové hmoty:

Při likvidaci obalů s tekutými zbytky nátěrové hmoty je nutno postupovat v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. o odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č.8/2021 Sb. Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č.273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky tekutých nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů a jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad.

Poznámka:

Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrové hmoty, včetně správné aplikace celého předepsaného nátěrového systému. To znamená, že vždy musí zvážit všechny okolnosti, které mohou ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Toto opatření se netýká případné reklamace životnosti NH. Výrobce BUILDING PLAST, spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.

Dodatek:

Tyto údaje jsou údaji orientačními, jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokladatelnými vlivy při zpracování. Doporučujeme provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh výrobku. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní podmínky, proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec obsahu tohoto technického listu, nebo údaje odchylující se od údajů uvedených v tomto technickém listu, vyžadují potvrzení výrobního závodu. Na tyto případy se vztahují všeobecné obchodní podmínky výrobce.

Reklamac:

Reklamac barevných odstínů a stupně lesku, bude uznána pouze tehdy, pokud byl před realizací proveden zkušební nátěr a ten byl reklamován. Na případné reklamace odstínu a lesku, nebo kvality dodané barvy, uplatňované až po spotřebování obsahu obalu, nebo po provedení aplikace na zakázku a podobně, nebude brán zřetel. Proto jakýkoliv Vámi předpokládaný nesoulad, nebo nejasnost i v návodu a podobně, vždy předem konzultujte s výrobcem: tel. 495 489 000.

Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín a lesk. Různé výrobní šarže doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě a dokonale rozmíchat.

Naše doporučení:

Obal s tekutými zbytky nátěrové hmoty se považuje za nebezpečný odpad. Proto obal vyprázdněte a pak vypláchněte vodou, kterou použijte k doředění nátěrové hmoty stejného typu.

Na ucelené plochy používejte vždy materiál z jedné výrobní šarže. Při užití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín a lesk. Barevné odstíny a stupně lesku různých šarží doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě.

- **Hodnoty uvedené v tomto technickém listu popisují typické vlastnosti a nepředstavují specifikační limity.**
- **SOKRATES® LAZURA NA PLOTY je nehořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.**
- **Nesmí zmraznout při přepravě a skladování.**
- **Skladujte při teplotách od min. +5 °C až + 25 °C mimo dosahu dětí.**
- **Podle podmínek zákona č. 136/2002 si výrobek uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.**
- **Balení: 5 kg**
- **ADR/RID – Nepodléhá značení**
- **ČSN EN ISO 9001, 14001**
- **S vydáním tohoto technického listu pozbývají veškeré dřívě vydané technické listy platnost.**
- **Více informací viz Bezpečnostní list.**

Ochrana ovzduší (vyhláška č. 415/2012 Sb.):

Sušina %	Hustota g/cm ³	VOC kg/kg	Max.prah těk.látek g/litr	Obsah těk.látek g/litr
13	1,02	0,017	130	≤ 17,6

Kategorie A, podkategorie e



Vyrobil:
BUILDING PLAST, spol. s r.o.
Nádražní ulice 786
503 51 Chlumeč nad Cidlinou, CZ
IČ 47473860

tel.: +420 495 489 000

email: info@barvy-sokrates.cz
<http://www.barvy-sokrates.cz>